

Спецификация в соответствии со стандартом EN 548
Marmorette PUR 2,5

Характеристики	Нормы	Ед. измер.	Показатели
Тип покрытия	EN 548		Линолеум с экологически чистым защитным слоем из полиуретана
Толщина защитного слоя полиуретана		µм	прим. 20
Рисунок			Мраморный
Основа			Джут
Деактивирование	ISO 8690		умеренно

Показатели безопасности


Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс	C _{fl} - s1*
Сопротивление скольжению	BGR 181	Группа	R9
Коэффициент истирания	EN 13893	Класс	DS
Шумопоглощение	ISO 140-8	Децибелл	4

Общие данные


Ширина рулонов	EN 426	см	200
Длина рулонов	EN 426	м	20 - 31
Общая толщина	EN 428	мм	2,5
Общий вес	EN 430	г / кв.м	2900
Остаточное углубление	EN 433	мм	прим. 0,08
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	6
Вертикальное сопротивление	EN 1081	Ом макс.	-
Электропроводность	VDE 0100	кОм мин.	> 200
Электростатичность	EN 1815	кВольт макс.	прим. 2,0
Сопротивление теплопроводности	EN 12667	кв.м К/Вт	0,015
Теплопроводность	EN 12524	Класс	0,17

Классификация EN 685


Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов


 EN 14041 : 2004
05

1658-CPD-1003


Произведено в
 Armstrong DLW GmbH
 Ludwig-Kaufmann-Str. 13
 D-27753 Delmenhorst


ISO 9001

ISO 14001



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu

* приклеен в соответствии с сертификатом, см. www.armstrong.eu/my

После логин/регистрации Вы можете найти сертификат в Downloadcenter (база документов и информации)