

POLYFLOR MYSTIQUE PUR

Технические характеристики

Толщина материала	Ширина рулона	Длина рулона	Площадь рулона	Удельный вес	Размер плитки	Общая площадь плиток в одной коробке
2 мм	2 м	20 м	40 кв.м	3250 гр/кв.м	300x300 мм	4,50 кв.м
2 мм	2 м	20 м	40 кв.м	3250 гр/кв.м	608x608 мм	5,17 кв.м



Напольное покрытие полностью соответствует требованиям **EN 649: 1996**

В соответствии с **EN 685**, классификация используемых площадей - **23/34/43**, то есть материал пригоден для домашних, общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением.



В соответствии с имеющимся сертификатом соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 **N 123-ФЗ**), материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1.



В соответствии с имеющимся гигиеническим сертификатом № **78.01.06.570.П.004643.09.04**, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д.



Сопротивлению скольжению: В соответствии с требованиями к антискользящим свойствам, предусмотренными европейскими нормами, материал имеет **класс D**, то есть пригоден для настила в помещениях, которые в нормальных условиях сухие, но где есть вероятность проникновения влаги.

AS/NZS 4586 R9



EN1815 Возможное накопление статического электричества материалом не превышает 2 кВ, покрытие классифицируется как "антистатик". На объекты, где требуются покрытия с низким электрическим сопротивлением, настоятельно рекомендуется настилать специальные токорассеивающие и токопроводящие материалы Polyflor коллекции ESD.



В соответствии с тестом на светостойкость **ISO 105-BO2 Method 3**, полученное значение **>=6**.



Группа истираемости по **EN 649: 1996 - P**



Данное покрытие имеет хорошее сопротивление разбавленным кислотам и щелочам. Для получения более подробной информации по этому вопросу, обращайтесь в Представительство компании Polyflor в России и СНГ.



Рекомендации:

Для получения более подробной информации по настилу, клеям, уходу и химическому сопротивлению, обращайтесь в Представительство Polyflor.

Качество материала:

- Производитель покрытия имеет сертификат качества **BS EN ISO 9001:2000**
 - Производитель покрытия имеет гигиенический сертификат **ISO 14001: 1996**.
-