

UZIN Multimoll® Softsonic 3 мм

Разделительная подложка для изоляции от звука при ходьбе, для приклеивания паркета

Сфера применения:

Разделительная подложка, изолирующая от звука при ходьбе, без внутренних напряжений, для массивного, многослойного паркета и ламината. Для приклеивания массивного и многослойного паркета, а также для свободной укладки ламината или пригодного к свободной укладке многослойного паркета.

Пригодна в т.ч.на:

- ▶ бетонных основаниях
- ▶ разного рода стяжках, соответствующих нормам
- ▶ стяжках из реакционных смол
- ▶ стяжках из литого асфальта
- ▶ стяжках, подверженных трещинам
- ▶ полах с водным подогревом
- ▶ деревянных досках, ДСП
- ▶ старых покрытиях из камня и керамики
- ▶ смешанных основаниях

Применяется в жилых и производственных зонах, в новом строительстве, в зонах ремонта и санации, а также на основаниях с плохой звукоизоляцией.

Преимущества продукта/свойства:

Подложка со специальным эластичным средним слоем, спрессованным с обеих сторон армирующим волокном. Компенсирует возникающие напряжения на сдвиг и растяжение между основанием и паркетом. Перекрывает трещины. Значительно снижает на паркетных покрытиях звук при ходьбе и резонирующие звуки. Сочетает комфорт при ходьбе и жилой комфорт с технической функциональностью, поэтому является идеальным решением для ремонта/санации.



Основна материала: полиэстерное волокно, связанное искусственной смолой

- ▶ Легко режется ножом
- ▶ Небольшая толщина конструкции – ок. 4 мм с клеем
- ▶ Функции 3 в 1: разделение и снижение звука от ходьбы и резонирующих звуков
- ▶ Пропускает водные пары, «дышащий» материал
- ▶ Перекрывает трещины/ волосяные трещины
- ▶ С нейтральным запахом, не вреден для здоровья
- ▶ Повышает жилой комфорт и комфорт при ходьбе

Технические данные:

Материал:	минеральные наполнители и полиуретановое связующее с проклеиванием флисом с 2-х сторон
Формат плит:	75 x 50 см = 0,375 м ² /штука
Толщина плиты:	ок. 3 мм
Упаковка в коробке:	6 м ² = 16 плит
Коробок на паллете:	30 коробок = 180 м ²
Упаковка без коробок:	300 плит на паллете = 112,5 м ²
Удельный вес:	3,0 кг/м ²
Цвет:	белый мелированный
Класс пожароопасности (самого продукта):	B2 по DIN 4102
Термическое сопротивление без покрытия:	0,0587 м ² К/Вт по DIN 52616
Уменьшение шума при ходьбе по DIN EN ISO 140-8:	приклеенного: 18 дБ с паркетом

Подготовка основания:

Основание должно быть достаточно ровным, прочным, без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватываемость. Цементные и кальциево-сульфатные стяжки должны быть прошлифованы и обработаны пылесосом. Основание проверить на соответствие действующим нормам и правилам, и сообщить про наличие отклонений. Плохо держащиеся или подвижные слои удалить механическим путем. Трещины в плавающих стяжках закрыть силовым замыканием. Волосяные трещины можно перекрывать. В случае возможности поднятия влажности, цементные основания заизолировать барьерной грунтовкой UZIN PE 460/PE 480. Неровные основания очистить механическим путем, пропылесосить и обработать соответствующей грунтовкой и шпаклевочной массой UZIN.

Достаточно ровные, прочные основания зачистить механически, пропылесосить и прогрунтовать подходящей под выбранный клей грунтовкой. Учитывать техническую информацию по применяемым продуктам.

Порядок работы:

Для приклеивания материала UZIN Multimoll Softsonic подходят следующие паркетные клеи UZIN:

- ▶ 2-К ПУР паркетный клей UZIN MK 92S
- ▶ 1-К ПУР паркетный клей UZIN MK 95, для приклеивания многослойного паркета
- ▶ 1-К MSP паркетный клей UZIN MK 250

Паркет и UZIN Multimoll Softsonic должны быть приклеены на один и тот же клей.

Приклеивание UZIN Multimoll Softsonic:

1. Вдоль вспомогательной линии нанести на основание клей с помощью шпателя В 3. Прирезанные плиты уложить в свежий клей, проштампованной стороной наверх, и сразу же прикатать вальцами или притереть по всей поверхности. Соблюдать отступ в 3 мм от выступающих строительных элементов. Плиты Softsonic укладывать поперек будущего направления паркета.
2. Не превышать время укладки, следить за хорошим смачиваем обратной стороны.
3. Уложенная подложка, в зависимости от типа клея, через 12 – 24 часа готова к укладке паркета.

Приклеивание паркета на UZIN Multimoll Softsonic:

Нанести паркетный клей UZIN с помощью шпателя с зубцами В 11 на UZIN Multimoll Softsonic. Паркет уложить в клей и хорошо прижать. Следить за временем укладки. Следить за полным смачиванием обратной стороны паркета.

Свободная укладка на UZIN Multimoll Softsonic:

Для укладки плавающим способом паркета или ламината, уложить UZIN Multimoll Softsonic проштампованной стороной наверх и прирезать. Ко всем подсоединениям соблюдать отступ в 3 мм.

Клеи/Данные по расходу:

Для приклеивания материала UZIN Multimoll Softsonic подходят:

UZIN MK 92 S – 2-К ПУР паркетный клей. Для UZIN Multimoll Softsonic использовать шпатель с зубцами В 3, ок. 1 кг/м². Для паркета – В 11, ок. 1 – 1,2 кг/м².

UZIN MK 95 – 1-К ПУР паркетный клей. Для UZIN Multimoll Softsonic использовать шпатель с зубцами В 3, ок. 1 кг/м². Для паркета – В 11, ок. 1 – 1,2 кг/м². UZIN MK 95 используется только для паркета с системой «шип-паз».

UZIN MK 250 – 1-К MSP паркетный клей. Для UZIN Multimoll Softsonic использовать шпатель с зубцами В 3, ок. 1 кг/м². Для паркета – В 11, ок. 1 – 1,2 кг/м². UZIN MK 250 используется только для паркета с системой «шип-паз».

Важные указания:

- ▶ При хранении в сухом месте, в горизонтальном положении – срок хранения 3 года
- ▶ Не пригоден для применения снаружи и во влажных зонах
- ▶ На полах с водным подогревом покрытие должно отвечать требованиям DIN EN 1264
- ▶ Выбор паркетного клея зависит от вида паркета/древесины. Учитывать инструкцию по применяемому паркетному клею, особенно данные по времени высыхания и готовности к шлифовке и вскрытию лаком.
- ▶ Рекомендуется учитывать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы», инструкцию промышленного союза по клеям «Приклеивание паркета», инструкцию ТКВ «Приклеивание паркета», техническую информацию центрального о союза немецких строителей «Эластичные напольные покрытия, текстильные напольные покрытия и паркет на подогреваемых напольных конструкциях», инструкцию ТКВ «Оценка и подготовка оснований для работ по укладке напольных покрытий и паркета», инструкцию BEB «Оценка и подготовка оснований 02/2002».

Охрана труда и окружающей среды:

UZIN Multimoll Softsonic – экологически и физиологически безвреден, не принимаются особые меры по охране труда. Учитывать рекомендации по охране труда и окружающей среды сопутствующих продуктов.

Устранение отходов:

Обрезки продукта и отставшие частицы с покрытия являются строительным мусором.